

Köszönjük, hogy a DUNIN kerámialapját választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatókkal. Tanácsaink - amelyeket a DUNIN szakértői munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor burkolatot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindenképp azt, hogy megfeleljen a tervezett célra való felhasználás feltételeinek. Minden burkolással összefüggő munkát bizzunk képzett, tapasztalt szakemberre.

#### **VÁGÁS**

1. A CARAT kollekció lapjait csempevágó szerszámokkal, ill. gyémánttárcsás sarokcsiszolóval darabolhatjuk.
2. Körvágáshoz a csempekészítéshez használatos gyémánt-, titán-karbon- vagy wolframfűrőt használjunk.

#### **BURKOLÁS**

1. A csempeket kerámialapok számára gyártott fehér, elasztikus habarcsra burkoljuk, a termékgyártó útmutatásának megfelelően.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek, tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie.
3. A burkolandó felületre széles ecsettel vagy festőhengerral vigyük fel az alapozó anyagot. A vizes helyiségekbe szigetelőanyag használata is szükséges.
4. A CARAT kollekció lapjait fugarés nélkül burkoljuk. Kivétel a négyzet alakú, a lábazati- és sarokelemeket, ill. a domború lisztelőket, ezekenél min. 1mm fugarés számítsunk. A burkolás után a CARAT lapok mindegyikét fugázzuk ki!
5. A ragasztóanyagot (a réteg vastagságát a ragasztó gyártója adja meg) fogas lehúzóval vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenletes barázdák keletkezzenek. A mozaiklapokat csak friss ragasztóalapra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre.  
**FONTOS:** Ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóanyagot egészen ki kell töltenie a burkolólap alatti területét! A lapot szorítsuk a falhoz és enyhén mozgassuk meg az előkészített alapon - ettől lesz megfelelő a tapadás.

**TECHNIKAI TANÁCS:** kidomborodó elemek ragasztásakor a jobb tapadás érdekében a lapok hátoldalán is kenjenek szét némi ragasztóanyagot.

6. A lapok sarkokkal, ill. a fal-padlózattal való találkozását elasztikus fugával tömítsük (pl. szilikonnal). Szilikon fuga helyett összekötő profil alkalmazása is lehetséges. Ugyancsak szilikonnal szigeteljük a burkolat felületére tervezett szerelvények környékét is (pl. vízcsap). A dilatációs rések et az alapon kialakított dilatációs nyílásokhoz igazítsuk. Nagy felület burkolása esetén használjunk dilatációs profilokat. Min 20m<sup>2</sup>-ként
7. Mielőtt a ragasztó egészen megkötne, távolítsuk el a fugakereszteket és a főleges habarcsot a lapok felületéről és széleiről.
8. Ne vegyük használatba még legalább 48 órán át.

#### **FUGÁZÁS**

1. Burkolás után minimum 48 órának kell eltelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a fugázást.

**TECHNIKAI TANÁCS:** a fugázás megkezdése előtt érdemes egy kis felületen tesztelni, hogy nem keletkezik-e elszíneződés. Az élénk színű fugák ugyanis befolyásolhatják a burkolat árnyalatát.

2. Kizárólag kerámialapok számára gyártott fugát használjunk, a gyártó útmutatása szerint.
3. Használjunk fugázó gumit.
4. A fugát fugázó gumival átlós irányokban kenjük szét a felületen úgy, hogy biztosan kitöltse a réseket, majd nedves ruhával simítsuk el az egyenetlenségeket.
5. A fugázás befejeztével tiszta nedves szivaccsal, többször áttörölve tisztítsuk le tökéletesen a felületet.
6. Ne vegyük használatba még legalább 48 órán át.

#### **ÁPOLÁS**

1. A burkolólapok rendszeres ápolását az erre a célra alkalmas szerekkel végezzük a gyártói útmutatás szerint. Ne használjunk erős, savas bázisú vegyszereket.  
**FONTOS:** nem szükséges sem gyantával sem olajozással védeni a felületet.
2. A mázas csempek tisztítását kizárólag puha, karcolásmentes anyaggal végezzük. Vigyázzunk, hogy a tisztítószert sose száradjon rá a lapok felületére.

**TECHNIKAI TANÁCS:** A CARAT kollekció darabjai kétszer égetett mázas kerámiából készülnek (bicottura),  $\geq 10\%$  vízfelvévőképességgel. A kerámialapok gyártási technológiája lehetővé teszi az egyedi formák és színek kialakítását. A lapok beltéri használatra valók: szobában, konyhában, fürdőszobában egyaránt jól mutatnak. A CARAT kollekció forma- és színvilága kreatív kompozíciók kialakítását teszi lehetővé.

#### **Szín-és méretbeli eltérések**

A mázas csempek természetes anyagból készülnek, ezért méretükben, vastagságukban jelentkezhetnek különbségek (ennek tűréshatára a katalógusban megadott méretekhez képest  $\pm 2\text{mm}$ . Így az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Eppen ezért az egy helyiségbe burkolandó üveglapokat és mozaikokat mindig azonos gyártásból rendeljük meg. A burkolás előtt győződjünk meg róla, hogy a vásárolt termék megfelelő minőségű és árnyalatú-e. A burkolás megkezdése előtt észrevehető hibákat a burkolás után nem tudjuk figyelembe venni.

További információk a [www.dunin.hu](http://www.dunin.hu) oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.