

Bedankt voor het kiezen van de DUNIN gres tegels. Hieronder vindt u nuttige informatie betreffende montage en onderhoud. De onderhavige instructies zijn de uitkomst van de ervaring van onze vaklui en het opvolgen ervan zal de levensduur van de tegels maximaliseren. Het opvolgen van deze instructies en aanwijzingen vormt ook de basis en voorwaarde voor eventuele garantieaanspraken. Bij het kiezen van de tegels moet u niet alleen op de kleuren en patronen letten, maar vooral op bepaalde gebruiksvoorwaarden, omdat de tegels overeenkomstig hun bestemming gebruikt moeten worden. Montagewerkzaamheden dienen door gekwalificeerde vaklui en met inachtneming van de in de bouw geldende regels uitgevoerd te worden.

SNIJDEN

1. Gres tegels dienen met behulp van snijgereedschap voor glazuren (guillotine/breker) of een slijper met diamant plaat gesneden te worden.
2. Er dienen ronde booropeningen met behulp van de diamant, titanium kool of wolfram boor voor gres gemaakt te worden.

BEVESTIGING

1. De gres platen dienen op witte, elastische lijm mortels voor gres volgens de aanwijzingen van de producent geplaatst te worden.
2. Voor begin van de werkzaamheden dient de desbetreffende oppervlakte voorbereid te worden - zijn moet schoon, egaal, droog, ontvet en stofvrij zijn. Indien de oppervlakte oneffen is, dient ze met mortel gelijkmatig gemaakt te worden.
3. De oppervlakte dient geground te worden met behulp van een brede kwast of verrol. In vochtige ruimtes dient u isolerende grondverf aan te brengen.
4. Er moet altijd een afstand zijn tussen de tegels.
5. De tegels dienen met kruisjes gescheiden te worden.
6. De lijm met behulp van getand plamuurmes aanbrengen (dikte conform aanwijzingen van de lijmproducent), zodat er in de lijmlaag parallelle groeven ontstaan. De tegels alleen op net aangebrachte lijmlaag leggen en gelijkmatig aandrukken.
OPLETTEN: De lijm niet in punten aanbrengen. Hij moet de gehele oppervlakte onder de tegel bedekken. De geplaatste tegels aandrukken en licht verschuiven, wat het "aanzuigen" van de tegel op de oppervlakte veroorzaakt.
7. De voegen tussen de tegels, tussen de tegels, de muren en de vloer dienen met elastische voegen afgedicht te worden, bijv. met silicone. In plaats van silicone kunt u ook een verbindingsprofiel aanbrengen. Met silicone dienen ook de montageplaatsen van elementen (bijv. batterijen), die door de oppervlakte van de tegels gaan afgedicht te worden. Dilatatieopeningen moeten overeenkomen met de dilatatie die in het materiaal voorkomt. Bij montage van gres tegels op een grotere oppervlakte dienen dilatatieprofielen gebruikt te worden.
8. Voordat de mortel bindt, dienen de kruisjes en het overschot aan mortel van de oppervlakte en randen van de tegels verwijderd te worden.
9. Vervolgens gedurende 48 uur niet gebruiken.

VULLEN VAN VOEGEN

1. Het vullen van voegen mag pas na verloop van minstens 48 uur na het plaatsen van de voegen op de onderlaag.
OPLETTEN: Voordat u met het vullen van de voegen begint, dient een test op een klein stukje van de voeg uitgevoerd te worden, om eventuele verkleuringen te voorkomen. Bonte voegen met intensieve kleuren kunnen de kleur van gres veranderen.
2. U dient slechts van mortels voor gres tegels gebruik maken en de aanwijzingen van de producent in aanmerking nemen.
3. Voegen met behulp van een rubberen plamuurmes bewerken.
4. De voeg dient nauwkeurig in de tussenruimtes aangebracht te worden. De voeg dient in verschillende richtingen verdeeld te worden, zodat alle tussenruimtes gelijkmatig uitgevuld zijn. De oppervlakte van de voeg kan met een vochtig doekje glad gemaakt worden.
5. Indien de tegels in een ruimte met lage vochtigheid geplaatst worden, dienen de voegen een paar uur na het plaatsen bevochtigd te worden, om barsten en verkrumelen van het materiaal te voorkomen.
6. Vervolgens dient de oppervlakte van de tegels met een vochtige spons schoongemaakt te worden.
7. Vervolgens gedurende ten minste 48 uur niet gebruiken.

ONDERHOUD

1. Voor het regelmatige onderhoud, dienen ALLEEN middelen voor gres-oppervlaktes volgens de instructie van de producent gebruikt te worden. Er mogen geen sterke detergents op basis van zuren gebruikt worden.
OPGELET: onze tip is, geen was of vet voor de oppervlakte van de tegels te gebruiken.
2. De gres tegels mogen alleen met een zacht, niet krassend materiaal schoongemaakt worden. Niet toelaten dat de schoonmaakmiddelen op de oppervlakte van de tegels drogen.

TIP VAN DE TECHNICUS: De tegels bestaan uit geperst, geëmailleerd porseleinen gres met wateropname van $\geq 0,5\%$. Ze zijn zeer hard, bestand tegen vorst en scheuren. De gres tegels van DUNIN kunnen zowel binnen, bijv. in woonkamers, gangen, badkamers, als ook buiten, bijv. op terrassen, gevels etc. geplaatst worden. Gezien de sterkte van het materiaal, zijn de tegels ideaal voor druk bezochte plaatsen.

Verschillende kleuren en maten

Gres tegels worden uit natuurlijk materiaal vervaardigd, waardoor er verschillen in dikte en grootte van de tegels kunnen voorkomen (de tolerantie ten opzichte van de maten uit de catalogus bedraagt ± 2 mm). De bovengenoemde mogelijkheden vormen geen rechtsgeldige grond voor garantieaanspraken. U dient altijd erop te letten dat tegels, die voor een bepaalde ruimte bestemd zijn altijd in een productiepartij besteld worden. Voordat de tegels geplaatst worden, dient u na te gaan of de bestelde productiepartij de vereiste kwaliteit, maat en kleur heeft. Het niet in acht nemen van de bovengenoemde voorwaarden vormt geen basis voor reclamatie.

Meer informatie vindt u in de IMpress productkaart op www.dunin.eu of direct bij de technische afdeling van de firma DUNIN.